

# SENHOR DAS PEDRAS

P R E M I U M   S U R F A C E S

## GUIA TÉCNICO

### PRODUTOS

Os pisos, bordas e revestimentos da Senhor das Pedras são fabricados de maneira artesanal e com matérias primas de excelente qualidade. Pequenas variações de cor entre as peças do lote (V3) e marcas nas arestas das peças podem ocorrer e não são consideradas como defeitos. Ao contrário, essas marcas imprimem um toque artesanal ao produto, valorizando o conjunto final.

É importante ressaltar, que revestimentos de cores mais escuras tendem a aquecer mais que revestimentos de cor clara.

### RECEBIMENTO

1. Certifique-se de que haverá um responsável na obra para efetuar o recebimento e a descarga dos produtos.
2. Os materiais devem ser conferidos no momento do recebimento. Qualquer divergência entre o pedido/nota fiscal e os materiais recebidos deve ser apontada no canhoto da NF ou no Conhecimento de Transporte. Registre a ocorrência com o máximo de informações (qual a irregularidade, quantidade, etc.) e, se possível, tire fotos.
3. Sugerimos que seja feita a contagem das peças recebidas em condições, pois em alguns casos, se o lote de produção for um pouco maior que o pedido, a fábrica pode enviar, como uma cortesia, algumas peças a mais que o pedido. Comunique imediatamente o representante ou a fábrica.
4. Jamais aplique o produto se ele possuir algum defeito visível, pois produto assentado é considerado produto aceito.

### OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Evite o contato do revestimento com: alimentos, folhas, frutos, terra, tinta, óleo, entre outros, principalmente antes da impermeabilização.  
Não se deve cortar qualquer tipo de material sobre o revestimento, principalmente madeira, pois o revestimento pode ficar com manchas irreversíveis.

### ARMAZENAMENTO

1. Armazene os produtos em local limpo e coberto. O chão deve ser forrado com plástico. Caso os produtos não possam ser armazenados em local coberto, é preciso ter cuidado redobrado, cobrindo-os com lona plástica.
2. Armazene as peças APENAS na vertical, face com face, verso com verso. Nunca armazene as peças na horizontal.
3. Tome cuidado no manuseio, pois o produto é mais sensível a manchas antes de sua impermeabilização.
4. As mãos devem ser limpas durante o manuseio das peças. A sugestão é utilizar luvas para evitar manchas.
5. Cubra as peças com plástico limpo, nunca papelão ou madeira.
6. Recomendamos que os produtos não fiquem armazenados por longos períodos. Produtos cimentícios absorvem umidade, e podem ficar com marcas de umidade no centro da peça. Estas manchas tendem a sair após o assentamento, mas algumas são irreversíveis.
7. Não deve-se utilizar o plástico bolha ou borracha de proteção no armazenamento. A mesma só é indicada na embalagem original e durante o transporte.

## ASSENTAMENTO – Recomendações gerais

1. Os pisos e revestimentos da Senhor das Pedras são mais sensíveis a manchas antes de sua impermeabilização. Dessa forma, recomendamos que seu assentamento seja a última etapa da obra, para evitar danos por conta de outros serviços.
2. O contra piso onde será assentado o piso deverá estar nivelado, limpo e com tempo de cura de no mínimo 15 dias.
3. Recomendamos que seja utilizado argamassa colante flexível AC3, sempre evitando o excesso, pois a argamassa pode trabalhar - siga as instruções do fabricante.
4. Utilize mão de obra de experiência no assentamento de pisos.
5. Estenda a argamassa com o lado liso da desempenadeira sobre o contra piso e também no verso do piso. Em seguida, passe o lado dentado da desempenadeira formando os cordões de argamassa. Assente de forma que os cordões de argamassa do piso fiquem cruzados com os cordões do contra piso.
6. Pressione o piso assentando para que os cordões de argamassa preencham todas as partes no verso do piso. Depois, bata levemente com martelo de borracha branco, protegido com fita crepe.
7. Por final, retire o excesso de argamassa nas juntas para evitar que inviabilize a remoção posterior.

### ESPECIFICAÇÕES DE ASSENTAMENTO PARA CADA PRODUTO:

#### 1. PISOS

- ▶ A largura da junta deve ser de 6 mm a 10 mm. Para este produto não indicamos a utilização de espaçadores, e sim de assentamento por alinhamento.

#### 2. LINHA PREMIUM

- ▶ A largura da junta deve ser de 4 mm a 10 mm. Para o assentamento deste produto podem ser utilizados espaçadores.

#### 3. BORDA ATÉRMICA

- ▶ A largura da junta deve ser de 6 mm a 10 mm. Para este produto não indicamos a utilização de espaçadores, mas sim de assentamento por alinhamento. Indicamos que sejam assentados primeiramente todos os cantos e depois as laterais, deixando os maiores ajustes no centro da piscina. Neste produto, o balanço ou avanço recomendado é de no máximo 2 cm a partir da linha da borda da piscina.

#### 4. BORDA ATÉRMICA PREMIUM

- ▶ A largura da junta deve ser de 4 mm a 10 mm. Para o assentamento deste produto podem ser utilizados espaçadores. Indicamos que sejam assentados primeiramente todos os cantos e depois as laterais, deixando os maiores ajustes no centro da piscina. Neste produto, o balanço ou avanço recomendado é de no máximo 2 cm a partir da linha da borda da piscina.

#### 5. MADEIRA

- ▶ A largura da junta neste produto fica a critério do cliente, bem como o rejuntamento (pode ser feito ou não). Caso o cliente opte pela utilização, sugerimos juntas de no máximo 10 mm.

### REJUNTAMENTO – RECOMENDAÇÕES GERAIS

1. O rejuntamento deverá ser realizado após 72 horas do término do assentamento.
2. Prepare o rejunte num recipiente limpo e protegido do sol. Utilize água limpa na proporção indicada na embalagem.
3. Realize a mistura de todo o conteúdo da embalagem.
4. Utilize fita crepe larga para proteger as peças. Retire a fita assim que for aplicado o rejunte.
5. Umedeça as juntas antes do rejuntamento - com a fita já colocada.
6. Use bisnaga para aplicar o rejunte, evitando sujar as superfícies das peças.
7. Aguarde de 15 a 30 minutos antes de remover o excesso final do rejunte. Faça essa remoção com uma esponja macia, úmida e limpa - lave e torça a esponja com frequência- alisando levemente o material.
8. Borrife água 4 horas após o rejunte aplicado, para que se mantenha a umidade nas juntas.
9. Jamais utilize produtos ácidos na limpeza do rejunte.

## **LIMPEZA PÓS OBRA**

---

1. Após o rejuntamento, mantenha o piso coberto com plástico para evitar manchas. Não utilize papelão.
2. Jamais utilize produtos de base ácida para a limpeza de revestimentos cimentícios.
3. Em caso de necessidade, pode-se utilizar detergente neutro ou alcalino diluído conforme orientação do fabricante.
4. Em casos de manchas ou sujeiras mais resistentes, pode ser utilizado lixa d'água nº 240.
5. Nunca deixe o detergente secar sobre a peça, pois pode ficar manchada.
6. Em casos de sujeiras mais impregnantes, faça contato com a fábrica para orientações específicas.

## **PROTEÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO (Atérmico e Premium)**

---

1. Para proteger e facilitar a limpeza dos revestimentos é indispensável a utilização de impermeabilizantes.
2. Antes da aplicação de qualquer proteção, verifique se os pisos estão limpos e livres de qualquer umidade.
3. Em áreas externas, o tempo para o piso ficar totalmente seco varia de 24 a 48 horas após o rejuntamento, em condições meteorológicas favoráveis.
4. Já em áreas internas, o tempo para o piso ficar totalmente seco varia de 48 a 72 horas após o rejuntamento, também em condições meteorológicas favoráveis.
5. Com o uso de impermeabilizante, o piso mantém seu aspecto natural, não forma película, conserva a propriedade atérmica e mantém a sua textura uniforme que garante maior segurança. A utilização do produto ainda protege de óleos e gorduras, e evita o desenvolvimento de microrganismos como fungos e algas que o possa deixá-lo escorregadio.
6. Recomendamos reaplicar o impermeabilizante a cada 2 anos.
7. Deve-se observar as instruções e os cuidados constantes na embalagem do produto.
8. Aplicar duas demãos cruzadas, com intervalo de no mínimo 24 horas. Utilize rolo de espuma.

## **ACABAMENTO MADEIRA**

---

1. O revestimento cimentício, que imita madeira, não tem a necessidade de tratamento com impermeabilizante.
2. Para o acabamento deste produto, o mesmo deve estar assentado, limpo e SECO.
3. A Cera de acabamento deve ser aplicada com um pincel de cerdas curtas, esticando a mesma sempre no sentido do comprimento da peça. Nunca aplique em dias úmidos ou com previsão de chuva. Tenha cuidado para que não tenha umidade nas juntas, pincel ou umidade ascendente. Por ser muito sensível, a Cera pode adquirir aspecto esbranquiçado se tiver contato com umidade. Caso isso ocorra, basta aguardar que o revestimento fique completamente seco, e reaplicar a cera sobre o revestimento.

## **LIMPEZA DE MANUTENÇÃO**

---

Sugere-se que os pisos e bordas da Senhor das Pedras sejam limpos no mínimo a cada 15 dias. Além disso, recomenda-se que a limpeza seja feita com o uso de detergentes neutros ou alcalinos. Pode ser utilizado lava-jato na regulagem "leque".

## **DÚVIDAS OU COMPRA DE PRODUTOS**

---

A Senhor das Pedras fica a sua disposição por telefone, e-mail e mídias sociais para esclarecimento de dúvidas e orientações.